Coordinatie (2)

KONINKRIJK BELGIE.

ROYAUME DE BELGIQUE.

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

De RAAD VAN STATE, afdeling wetgeving, eerste kamer, de 1e oktober 1958 door de Minister van Economische Zaken verzocht hem van advies te dienen over een ontwerp van ministerieel besluit "betreffende de types, de toelatingsvoorwaarden en de grensladingen per mijngat van de springstoffen in de ondergrondse werken van de mijnen", heeft de 6e oktober 1958 het volgend advies gegeven :

Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires économiques, le 1er octobre 1958, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté ministériel "relatif aux types, aux conditions d'agréation et aux charges limites par fourneau des explosifs dans les travaux souterrains des mines", a donné le 6 octobre 1958 l'avis suivant :

Bij het ontwerp zijn volgende opmerkingen te maken.

Men gebruike steeds de afkorting "t.h." in plaats van "%" of "percent".

Aan het eind van het eerste lid van de aanhef, leze men "... de mijnen, inzonderheid op artikel 16, vijfde lid;".

Aangezien de Nederlandse tekst van het ontwerp op tal van plaatsen voor verbetering vatbaar is, wordt navolgende nieuwe tekst voorgesteld :

Ministerieel besluit betreffende de types van de springstoffen in ondergrondse werken van mijnen, de voorwaarden waaronder zij worden toegelaten en de grensladingen per mijngat.

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op het koninklijk besluit van 12 september 1955 tot regeling van het gebruik van de springstoffen in de ondergrondse werken van de mijnen, inzonderheid op artikel 16, vijfde lid ;

Gelet op het advies van de Raad van State,

.../...

B E S L U I T :

Artikel 1.-

De springstoffen die in ondergrondse werken van mijnen worden gebruikt, worden geheten :

- springstoffen van het type nr I,
- springstoffen van het type nr II,
- springstoffen van het type nr III, of S.G.P. springstoffen,
- springstoffen van het type nr IV.

Op springstoffen van het type nr I na, moet elke springstof die in ondergrondse werken gebruikt wordt, door de directeur-generaal van het Mijnwezen toegelaten zijn.

Artikel 2.-

Op die van het type nr I na, worden de in artikel 1 bedoelde springstoffen in een uit stalen platen vervaardigde galerij van 1,60 m diameter beproefd op hun veiligheid ten aanzien van mijngas en kolenstof.

Springstoffen van het type nr II voldoen aan de proef op het blck met normale gleuf.

.../...

Springstoffen van het type nr III voldoen aan de proef met het stalen mortier en aan de proef op het blok met normale gleuf.

Springstoffen van het type nr IV voldoen aan twee proeven op het blok met zijgleuf.

Artikel 3.-

Eerste en tweede lid, zoals in het ontwerp.

In beide gevallen heeft de gleuf een opening van 90° ; de zijvlakken van de gleuf mogen 70 tot 90 mm breed zijn ; de vlakken zijn door een afgeronde keel met een straal van 18 mm aan elkaar verbonden.

Het stalen mortier heeft een binnendiameter van 36 mm.

Artikel 4.-

Voor de proef met het mortier wordt de lading van 1.000 gr zonder omhulsel afgevuurd met ontsteking aan de voorkant en zonder opstopping, terwijl de patronen op één enkele rij geplaatst zijn, die op 5 cm van de mortiermand ophoudt.

Voor de proef op het blok met normale gleuf worden de patronen op één enkele rij geplaatst en bedraagt de lading 1.400 gr.

.../...

Voor de proef op het blok met zijgleuf worden de patronen op één enkele rij geplaatst en bedraagt de lading 2.400 gr voor de eerste en 2.200 gr voor de tweede proef.

Het aantal te verrichten proefnemingen staat ter beoordeling van de laborant ; voor iedere proef moeten evenwel zowel ten aanzien van mijngas als van kolenstof ten minste vijf proefnemingen plaats hebben.

Artikel 5.-

Voor proefnemingen ten aanzien van mijngas ligt het methaangehalte tussen 8 en 10 t.h.

Voor proefnemingen ten aanzien van kolenstof worden kolen met 30 t.h. vluchtige bestanddelen gebruikt, die door een zeef met 6.400 mazen per cm2 gaan (60 micron). De lading wordt afgevuurd in een vooraf gevormde wolk.

Artikel 6.-

De grenslading per mijngat bedraagt 1.200 gr voor springstoffen van de types nrs II en III en 2.200 gr voor springstoffen van het type nr IV.

.../...

Artikel 7.-

Elke patroon van enig type van springstof is in een wit of geelachtig wit papier gewikkeld.

Op dit papier zijn de volgende aanduidingen gedrukt :

1°, 2° en 3°, zoals in het ontwerp.

4° de naam of de firmanaam van de fabrikant of een door de Dienst springstoffen aangenomen herkenningsteken ;

5° gewicht en diameter van de patroon ;

6° het fabricagejaar ;

7° een individueel volgnummer ;

a) indien het om springstoffen van het type nr I gaat, wegen de patronen vijftig gram of een veelvoud van vijftig gram, met een toegelaten afwijking van drie t.h. ; op de verpakking van iedere patroon is aan beide uiteinden een rode band van twintig millimeter breed aangebracht ; de hierboven voorgeschreven aanduidingen zijn in rood gedrukt, maar de aanduiding vermeld onder nr 7 mag zwart zijn ;

b) indien het om springstoffen van het type nr II gaat, wegen de patronen honderd gram, met een toegelaten afwijking van drie t.h. ; voor patronen met veiligheidsomhulsel is het voorschrift aangaande het gewicht toepasselijk op de springstofkern.

.../...

Op de verpakking van iedere patroon is aan beide uiteinden een ultramarijne band van twintig millimeter breed aangebracht ; de hierboven voorgeschreven aanduidingen zijn, samen met de percentsgewijze uitgedrukte samenstelling van de springstof, in ultramarijn gedrukt, maar de aanduiding vermeld onder nr 7 mag zwart zijn ;

c) indien het om springstoffen van de types nrs III en IV gaat, wegen de patronen honderd gram, met een toegelaten afwijking van drie t.h. ; voor patronen met veiligheidsomhulsel is het voorschrift aangaande het gewicht toepasselijk op de springstofkern. Op de verpakking van iedere patroon is aan beide uiteinden een zwarte band van 20 millimeter breed aangebracht ; de hierboven voorgeschreven aanduidingen zijn, samen met de percentsgewijze uitgedrukte samenstelling van de springstof, in zwart gedrukt .

Le projet appelle les observations suivantes:

Il y a lieu d'employer partout l'abréviation "p.c." au lieu de "%" ou de "pourcent".

A la fin de l'alinéa 1er du préambule, il convient de lire "... des mines, notamment l'article 16, alinéa 5;".

Etant donné que la version néerlandaise du projet est susceptible d'amélioration en plusieurs endroits, un nouveau texte est proposé en fin de la version néerlandaise du présent avis.

De kamer was samengesteld uit		La chambre était composée de	
de Heren :	J. SUETENS,	eerste-voorzitter,	
Meesieurs :		premier président,	
	G. VAN BUNNEN,	raadsheren van State,	
	K. MEES,	conseillers d'Etat,	
	L. FREDERICQ,	bijzitters van de afdeling wetgeving,	
	J. LIMPENS,	assesseurs de la section de législation,	
Mevrouw :	J. DE KOSTER,	adjunct-griffier,	griffier.
Madame :		greffier adjoint,	greffier.

De overeenstemming tussen de Nederlandse en de Franse tekst werd nagezien onder toezicht van de H. J. SUETENS.

Het verslag werd uitgebracht door de H. P. MAROY, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. SUETENS.

Le rapport a été présenté par M. P. MAROY, auditeur.

DE GRIFFIER - LE GREFFIER,

(get.) J. DE KOSTER.

DE VOORZITTER - LE PRESIDENT,

(get.) J. SUETENS.